

JC-99WRC系列产品

产品说明：

该系列产品是我公司针对特殊部件和不同应用场景开发的99陶瓷造粒粉，选用自主专利技术煅烧的 α 氧化铝原料，采用先进生产设备和优选工艺制备，保证产品的性能稳定，产品按照客户应用需求分为5大系列，广泛应用于纺织、医药、电子、汽车、粉末冶金、能源等领域。

JC-99	WRC01	WRC02	WRC03	WRC05	WRC07
氧化铝含量 %	99	99	99.2	99.5	99.7
烧结温度 °C	1660	1660	1660	1650	1630
密度 g/cm ³	3.88	3.86	3.90	3.92	3.95
收缩率 %	17-18	17-18	17-18	19-20	19-20
成瓷颜色	黄	微黄	淡黄	象牙黄	象牙黄
应用领域	纺织、电子、医药、汽车、粉末冶金、能源等				

